

KÓD: W540	Obchodní název: FO FI IDRO TX 5050 INT VARI GLOSS
POPIS: Jedno komponentní vodní transparentní lak pro interiéry-multicoat	

VLASTNOSTI	
Doporučení pro/Hlavní oblast použití	Jednokomponentní vodní transparentní multivrstvý plnivý lak pro nábytek s dobrými krycími schopnostmi, doboru rychlostí schnutí a krásným finálním vzhledem.
Aplikace	Stříkání, štětec.
Skladovatelnost	12 měsíců

APLIKAČNÍ VLASTNOSTI		FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI	
Množství	130-150gr/m ²	Viskozita	16000 +/-3000cps, Brookfield SP3
Vertikální stabilita	180gm/m ²	Obsah sušiny	31 +/-3%
Tužení	x	Specifická hmotnost	1,05 +/-0,020 Kg/Lt
Ředění	Destilovaná voda, 0-5%	Lesk	V několika leskových variantách +/-2G
Doba zpracovatelnosti	Neomezená	Ph	x

VŠEOBECNÉ INFORMACE			
Sušení při 20°C		Sušení v tunelu	
Zavadnutí	30 min.	Čas sušení	x
Pro manipulaci	1h	Čas schnutí	x
Pro broušení	2h		
Další vrstva	1h	Čas chlazení	x
Stohování	24h		

DOPORUČENÝ APLIKAČNÍ PROCES
Aplikuj vrstvu vodního mořidla v případě, že chceš, aby měl povrch výrobku barevný odstín. Po 1hod. aplikuj stříkáním 120-150g/m ² W540XX FO FI IDRO TX5050 INT vari gloss, ředěný do 5% destilovanou vodou. Po 2-4hod. přebrous brusným papírem P240-400 a aplikuj druhou vrstvu W540XX - FO FI IDRO TX 5050 INT VARI GLOSS.

ALTERNATIVNÍ TUŽIDLO		VLASTNOSTI
X		
X		
X		

ALTERNATIVNÍ ŘEDIDLO

Poznámky	Uživatel je odpovědný za to, že provádí aplikaci produktu v dobře větrané místnosti a s dodržáním všech hygienických a bezpečnostních požadavků.
-----------------	--

Skladování	Nádoba musí být pevně uzavřena a uložena na dobře větraném místě při teplotě mezi 5 - 35 st. Celsia.
-------------------	--