

<b>KÓD:</b> W480	<b>Obchodní název:</b> FO FI IDRO TX 4048 INT VARI GLOSS
<b>POPIS:</b> Jedno komponentní vodní transparentní lak pro interiéry	

VLASTNOSTI	
<b>Doporučení pro/Hlavní oblast použití</b>	Jednokomponentní vodní transparentní multivrstvý plnivý lak pro nábytek s dobrými krycími schopnostmi, doboru rychlostí schnutí a krásným finálním vzhledem.
<b>Aplikace</b>	Stříkání, štětec.
<b>Skladovatelnost</b>	12 měsíců

APLIKAČNÍ VLASTNOSTI		FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI	
<b>Množství</b>	120-150gr/m <sup>2</sup>	<b>Viskozita</b>	43'' +/-5'' din8
<b>Vertikální stabilita</b>	100gm/m <sup>2</sup>	<b>Obsah sušiny</b>	27 +/-1%
<b>Tužení</b>	x	<b>Specifická hmotnost</b>	1,05 +/-0,010 Kg/Lt
<b>Ředění</b>	Destilovaná voda	<b>Lesk</b>	V několika leskových variantách +/-3G
<b>Doba zpracovatelnosti</b>	Neomezená	<b>Ph</b>	x

VŠEOBECNÉ INFORMACE			
Sušení při 20°C		Sušení v tunelu	
<b>Zavadnutí</b>	30 min.	<b>Čas sušení</b>	x
<b>Pro manipulaci</b>	1h	<b>Čas schnutí</b>	x
<b>Pro broušení</b>	2h		
<b>Další vrstva</b>	1h	<b>Čas chlazení</b>	x
<b>Stohování</b>	24h		

DOPORUČENÝ APLIKAČNÍ PROCES
Aplikuj vrstvu vodního mořidla v případě, že chceš, aby měl povrch výrobku barevný odstín. Po 1hod. aplikuj stříkáním 120-150g/m <sup>2</sup> W480XX FO FI IDRO TX4048 INT vari gloss, ředěný do 5% destilovanou vodou. Po 2-4hod. přebrous brusným papírem P240-400 a aplikuj druhou vrstvu W480XX - FO FI IDRO TX 4048 INT VARI GLOSS.

ALTERNATIVNÍ TUŽIDLO		VLASTNOSTI
X		
X		
X		

ALTERNATIVNÍ ŘEDIDLO

<b>Poznámky</b>	Uživatel je odpovědný za to, že provádí aplikaci produktu v dobře větrané místnosti a s dodržáním všech hygienických a bezpečnostních požadavků.
-----------------	--

<b>Skladování</b>	Nádoba musí být pevně uzavřena a uložena na dobře větraném místě při teplotě mezi 5 - 35 st. Celsia.
-------------------	--