

## Millic Comfort

### Interiérový olej

#### VLASTNOSTI VÝROBKU

- Jednosložkový přírodní interiérový olej na dřevěné podlahy
- Obsah sušiny 83%
- Vyrobený na bázi borovicového oleje
- Vhodný do komerčních prostor
- Snadná a efektivní údržba
- Nízký obsah rozpouštědel, má pouze nepatrný zápach
- Zvýrazňuje přirozený barevný odstín dřeva

#### PŘÍPRAVA

Podlahu před ošetřením obruste až na holé dřevo. Na poslední broušení použijte mřížku o zrnitosti P100, abyste dosáhli rovnoměrného povrchu. Dřevo určené k ošetření musí být suché a zbavené všech nečistot.

Teplota vzduchu v místnosti musí být mezi +15 až +25°C a relativní vlhkost vzduchu 40-60%.

Doporučujeme olej vždy nejdříve vyzkoušet na malém vzorku tak, aby se předešlo případnému nežádoucímu zbarvení.

#### APLIKACE

**Podlahy a vodorovné aplikace:** Millic Comfort nanášejte rovnoměrně v množství 40-60g/m<sup>2</sup> stěrkou nebo válečkem mikroplyšovým s krátkým vlasem. Po aplikaci vyčkejte 15 minut. Po této době by mělo být více než 50% podlahy pokryto olejovým filmem. Pokud tomu tak není, naneste další olej. Poté olej po dobu alespoň 15-20 min. pomocí talířové brusky a leštičky (buffer) a červeného padu pečlivě zapracujte do podlahy. Pro zapracování oleje do podlahy použijte kvalitní 24-mm pad. Poté bílým padem vyřete všechny olejové šmouhy. Se závěrečných leštění po ošetření podlahy vyčkejte min. 3 a max. 24 hodin. Během této doby na podlahu nevstupujte. Závěrečné leštění proveďte nejdříve červeným a poté bílým padem. Již nenanášejte další Millic Comfort. Během leštění bílým padem můžete současně nanést údržbový olej Satin Oil, zvýšíte tak odolnost podlahy. Bílým padem podlahu vyleštíte až do požadovaného stupně lesku. Po závěrečném leštění nechte podlahu nejméně 10 hodin odpočinout a během této doby na ni nevstupujte.

**Svislé aplikace:** tento olej je možno s úspěchem používat i na svislé aplikace a technologicky členité dřevěné výrobky (zábradlí, dveře apod.), avšak na tyto doporučujeme nátěr štětcem nebo ještě lépe „vetření“ molitanovou houbou nebo hadříkem. V případě dřeva s otevřeným pórem (dub, jasan,) ihned zakartáčovat přírodním kartáčem do póru. Po cca 15 min setřít povrch papírovou těrku (nikoli hadrem), nejlépe kuchyňskou, přebytečný olej, který nevsáknul do dřeva. Tím se celý povrch pohledově sjednotí. Je-li to potřeba, je možno za 2 hod nanést stejným způsobem druhou vrstvu.



**Upozornění:** Olejem nasáklé textilie (utěrky, hadříky) se mohou samovznítit. Proto je namočte do vody, nebo uchovávejte v uzavřené nádobě!

Použité nářadí vyčistěte pomocí technického benzínu ještě před zaschnutím oleje.

#### ÚDRŽBA

Čištění podlahy provádějte suchou cestou – vysavačem nebo suchým mopem. Mokré čištění provádějte pomocí Cleaner v rozprašovači. Po každých 5 mokrych čistících Cleaner v rozprašovači ošetřete olejovanou podlahu pomocí podlahového mýdla Oil Refresher (zředěného studenou vodou, max.20°C). Známkám opotřebení olejovaných podlah zabráníte použitím čistícího a pečujícího oleje Satin Oil.

#### ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Výrobek Millic Comfort není klasifikovaný jako nebezpečný. Dodržujte prosím bezpečnostní opatření, která jsou běžná při zacházení s chemikáliemi a při práci dobře větrejte. Abyste zabránili podráždění, používejte ochranné brýle a rukavice. Při styku s kůží omyjte postižené místo mýdlem a vodou. Při zasažení očí si je důkladně vypláchněte vodou. Další informace najdete v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

- Složení:** Uretanem modifikovaný borovicový olej
- Obsah sušiny:** 83%
- Spotřeba:** 1l na 15-20 m<sup>2</sup> v závislosti na druhu dřeva
- Aplikační teplota:** +15-25°C
- Doba zasychání:** 3-24 hodin před závěrečným leštěním  
10 hodin po závěrečném leštění, vyřetení.
- Skladovatelnost:** 2 roky při max. 40°C v originálním uzavřeném balení. Obsah otevřeného balení může po delší době zatvrdnout.
- Balení:** 5l plechovka, paleta: 600l, 120 plechovek  
1l plastový kanistr, 6x1l v krabici, paleta: 600l, 100 krabic

**Skladujte mimo dosah dětí. Není citlivý na mraz.**



## Technický list

### ZÁKAZNICKÝ SERVIS

V případě dalších dotazů se obračejte na technickou podporu firmy : [info@frypo.cz](mailto:info@frypo.cz).

### Výrobek je určen pouze pro profesionální použití.

Tento technický list má pouze informační charakter. Uvedené údaje se vztahují na standardní podmínky, které mohou být odlišné od skutečných způsobů aplikace, teploty, atd. Výhrazuje si právo na změny bez předchozího oznámení.