



Nordic Elastic

Polyuretanový nátěr pro odolné podlahy



MADE IN SWEDEN



Keramická silika

Keramická silika patří mezi nejodolnější a nejrozšířenější minerály v zemské kůře. Náš proces keramického zpevnění nám umožňuje vytvářet kvalitnější, pevnější a odolnější nátěry. Nátěry Arboritec pronikají hlouběji do podlahy a chemicky se vážou na povrch, čímž zvyšují přilnavost, pevnost a odolnost proti poškrábání.

HODNOTY TVRDOSTI MINERÁLŮ (KNOOP TEST)

DIAMANT	8000-8500
Pokročilý zpevňující minerál Arboritec	
KERAMIKA	4500-4600
Hlavní zpevňující minerál používaný na předem upravených podlahách	
OXID HLINITÝ	1800-2200

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY A BEZPEČNOSTNÍ LIST



POPIS PRODUKTU

Arboritec™ Nordic Elastic je dvousložkový vodou ředitelný 100% polyuretanový nátěr s vynikající přilnavostí a odolností pro odolné podlahy, jako jsou vinyl, LVT, PVC a linoleum. Přidání tužidla zajišťuje dlouhodobou ochranu povrchu.

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘÍPRAVA NOVÝCH NEBO VOSKOVANÝCH/LEŠTĚNÝCH PODLAH: Odstraňte staré vrstvy pomocí doporučeného odstraňovače a postupu výrobce podlahy. Tím odstraníte vosk, leštidla, lepidla, ochranné vrstvy i případné nečistoty vzniklé při instalaci. Pro správnou přilnavost musí být všechny nečistoty zcela odstraněny, což může vyžadovat více cyklů čištění.

PŘÍPRAVA PODLAH S UV NÁTĚREM: Pokud byla podlaha ošetřena voskem, leštidlem nebo je jinak znečištěná, je nutné ji očistit. Pokud je povrch čistý, použijte proces Clean 'n Coat.

APLIKACE NÁTĚRU (VINYL, PVC, LVT, LINOLEUM)

- Před použitím nádobu dobře protřepejte (30–60 s)
- Přidejte tužidlo a znovu třepte 2 minuty
- Nechte 10–15 minut odstát
- Po přidání tužidla musí být směs použita do 4 hodin
- Míchejte pouze množství potřebné na jednu vrstvu
- Poměr tužidla: 1:10

APLIKACE

- Nanášejte válečkem (10 mm)
- Doba schnutí: 1–3 hodiny
- Pro lehké zatížení stačí jedna vrstva (~70 g/m²)
- Pro vyšší zatížení aplikujte 1–2 další vrstvy křížem a použijte tenčí vrstvy (~50 g/m²)

LINOLEUM

Pro první vrstvě může být nutné lehké přebroušení (zrnitost 180), poté důkladně vysát a aplikovat další 1–2 vrstvy. Na linoleum vždy minimálně 2 vrstvy.

Podlahy s povrchovou úpravou NORDIC ELASTIC lze po 24 hodinách lehce zatěžovat. S umístěním těžkého nábytku a kobereců počkejte 3 dny. Pro maximální ochranu a okamžitou použitelnost naneste po první vrstvě NORDIC ELASTIC 1–2 vrstvy UV-vytvrzovacího nátěru a podlahu vytvrdte pomocí UV záření..

TECHNICAL DATA

Základní materiál	100% polyuretanová disperze na vodní bázi
VOC	Tento výrobek obsahuje max. 75 g/l (limitní hodnota EU pro tento výrobek (kat. A/i): 140 g/l (2010) 2004/42/ES)
Obsah sušiny	Přibližně 32% (ISO 3251)
pH	Přibližně 8
Přibližná hustota	Přibližně 1,1 kg/l
Zápach	Velice slabý, nedráždivý
Bezpečnost	neklasifikováno jako nebezpečné
Vydatnost	12–15 m ² with roller
Průtok a vyrovnání	Vynikající
Doba schnutí	20°C/ 68°F (RH 50%) 0,5 – 1 hodina pro první vrstvu, 1 – 3 pro další vrstvy
Plné vytvrzení	po třech dnech
Balení	1 gallon (3,78 L) nebo 5L
Skladování a převoz	1 rok v originálním obalu bez otevření při 5-25°C Chránit před mrazem!
Doba trvanlivosti	Datum spotřeby je uvedeno na obalu.
Chemické odolnosti	Odolný vůči mastnotě, vodě a běžným čisticím prostředkům
Čištění nářadí	Nářadí ihned po použití očistěte vodou.
Likvidace	Zbytky nikdy nelijte do odpadu. Zlikvidujte jej v souladu s místními předpisy.
Čištění a údržba	Podlahu pravidelně utírejte mopem z mikrovlákna, abyste zajistili její maximální životnost. Aby vaše nově natřená pružná podlaha vypadala co nejlépe, čistěte ji a udržujte pomocí přípravků Arboritec Cleaner a Arboritec Refresher podle návodu. Podlahu nečistěte, dokud není zcela vytvrzená.

Pro technické poradenství: Obráťte se na distributora ve vaší zemi nebo na technickou podporu společnosti Arboritec AB na čísle +46 303 56330

Vydává společnost ARBORITEC AB, Olof Wiksväg 9, 44465 Jörlanda, Švédsko

Neexistují žádné výslovné ani implicitní záruky, včetně záruk obchodovatelnosti a/nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Nároky kupujícího jsou omezeny na výměnu nebo vrácení kupní ceny. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za zranění, náhodné nebo následné škody. Uživatel je povinen posoudit vhodnost produktu pro zamýšlené použití.

Informace a doporučení v tomto technickém listu jsou pouze orientačními pokyny pro použití a nelze je považovat za záruku. V každém případě je odpovědností uživatele posoudit, zda je produkt vhodný pro daný účel a zajistit úspěšné použití. Společnost Arboritec může zaručit pouze dodaný produkt. Pokud má uživatel pochybnosti, doporučujeme provést předběžný test na místě. Před použitím tohoto produktu se prosím ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem informacím na etiketách a v bezpečnostních listech. Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze.