

KÓD: W98020	Obchodní název: IDROMAT 150 PARQUET TX 20 GLOSS
POPIS: Jednokomponentní a zároveň dvoukomponentní vodní samozákladující produkt pro	

VLASTNOSTI	
Doporučení pro/Hlavní oblast použití	Jednokomponentní a dvoukomponentní vodní samozákladující transparentní produkt s excelentní elasticitou, tvrdostí a otěruvzdorností. Přídáním tužidla do maximálně 5% se zvyšují chemické odolnosti vůči agresivním tekutinám a mechanické odolnosti vůči zvýšenému namáhání. Použití je možné na jakékoli dřevo a stolařské výrobky. Primárně je výrobek určen na podlahy.
Aplikace	Konvenční stříkání, airless,airmix, váleček, štětec.
Skladovatelnost	12 měsíců

APLIKAČNÍ VLASTNOSTI		FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI	
Množství	80 - 100 gr/mq	Viskozita směsi	25" +/- 3" DIN 4
Vertikální stabilita	x	Obsah sušiny	31 +/- 3%
Tužení	W430 0 - 5%	Specifická hmotnost	1,05 +/- 0,020 Kg/Lt
Ředění	Destilovaná voda 0 - 5%	Lesk	VARI GLOSS
Doba zpracovatelnosti	Jednokomponentní: Neomezená - Dvoukomponentní: 3 h	Ph	x

VŠEOBECNÉ INFORMACE			
Sušení při 20°C		Sušení v tunelu	
Zavadnutí	45 min	Čas sušení	x
Pro manipulaci	1 h 30 min		
Pro broušení	8 h	Čas schnutí	x
Další vrstva	2 h		
Stohování	8 - 12 h	Čas chlazení	x

DOPORUČENÝ APLIKAČNÍ PROCES	
JEDNOKOMPONENTNÍ CYKLUS: Aplikuj stříkáním, nebo válečkem 80 - 100 gr/mq W980 - IDROMAT PARQUET TX VARI GLOSS ředěný destilovanou vodou do 5%. Po dvou hodinách aplikuj další vrstvu stejného produktu podle popisu výše. Další den přebрус povrch brusností 240 - 400 a aplikuj poslední vrstvu podle popisu výše.	
DVOUKOMPONENTNÍ CYKLUS: Aplikuj stříkáním, nebo válečkem 80 - 100 gr/mq W980 - IDROMAT PARQUET TX VARI GLOSS tužený do 5% W430 - AQUADUR 43 a ředěný destilovanou vodou do 5%. Po dvou hodinách aplikuj další vrstvu stejného produktu podle popisu výše. Další den přebрус povrch brusností 240 - 400 a aplikuj poslední vrstvu podle popisu výše. Všechny aplikace je nutné přizpůsobit používanému lakovacímu zařízení, charakteru lakovaného výrobku a prostředí.	

ALTERNATIVNÍ TUŽIDLO		VLASTNOSTI
X	X	X
X	X	X
X	X	X

ALTERNATIVNÍ ŘEDIDLO
X

Poznámky	Uživatel je odpovědný za to, že provádí aplikaci produktu v dobře větrané místnosti a s dodržáním všech hygienických a bezpečnostních požadavků.
-----------------	--

Skladování	Nádoba musí být pevně uzavřena a uložena na dobře větraném místě při teplotě mezi 5 - 35°C. Schuntí vodních produktů musí být ve vhodných a dobře větraných prostorech s teplotou vyšší než 15°C a relativní vlhkostí menší než 85%.
-------------------	--